

UNIVERSAL



Colori d'Italia

U-Fix Filler

يو-فكس فلر

www.universal-mp.com

Description:

U-Fix Filler is a high-quality single component, ready-to-use, multipurpose white copolymer sealant, economic elastic flexible sealant and has excellent filling properties for interior and exterior joints, cracks including timber, gypsum boards, concrete walls and ceilings

Fields of Application:

U-Fix Filler can be used on the interior and exterior surfaces of concrete, cement plaster, gypsum board and woodwork besides windows and doors. It is smooth and easy to apply and gives an ideal surface.

Product features & Benefits:

- Good filling properties, zero shrinkage
- Paintable after full cure.
- Easy to apply because of high flexibility.
- Superior adhesion with substrates.
- Excellent hiding power and filling properties to give smooth even surfaces.
- Fast drying.
- Can give up to 10mm layer thickness
- Waterproofing

وصف المنتج :

يوفكس فلر هي معجونة سيلانت اكريليكية بيضاء عالية الجودة متعددة الاستعمالات والاعراض جاهزة للاستخدام، منتج اقتصادي ذو مرونة عالية يستخدم في تعبئة الفواصل الداخلية والخارجية، ولها خاصية التعبئة / ملء ممتازة ويمكن استخدامها مع الواح الجبس والجدران الخرسانية والاسقف.

مناطق الاستخدام:

تستخدم معجونة يوفكس على الاسطح الداخلية والخارجية سواء كانت من القسارة الناعمة ، ألواح الجبس ، الاعمال الخرسانية و كذلك الاسطح الخشبية و الاسقف بالاضافة الى الشبليك و الابواب.

تستخدم للحصول على أسطح مستوية خالية من العيوب

الميزات والفوائد :

- مادة مائنة لا تتعرض للانكماش عند الجفاف
- قابلة للدهان بعد اجفاف التام
- سهلة التطبيق نظراً للمرونة الفائقة التي تتمتع بها المعجونة.
- التصاق عالي مع الاسطح لضمان الحصول على نظام دهان قوي.
- قابلية عالية لاختفاء العيوب و الثقوب و اعطاء سطوح مستوية ملساء.
- سريعة الجفاف.
- يمكن أن تعطي سماكة على الجدار تصل الى 10 مم
- عدم امتصاص او نفاذية الماء

Physical Properties:**الخصائص الفيزيائية:**

Property الخاصية	Testing Method طريقة الفحص	Testing Result نتيجة الفحص
VOC Content المحتوى من المواد المتطايرة	ASTM D3960	Very low/Negligible
Density الكثافة	IS ISO 3251 & ISO 2811-1	1.61g/ml
Packing التعبئة	-	0.5 KG cartridge, 20Kg Drum
Solids Vol % المحتوى الحجمي من المواد الصلبة	ISO 3251 & ISO 2811-1	46.6%
Colors الالوان	-	White

Dilution:

No need for dilution.

Application Method:

Applied by Spatula or putty knife.

Spreading Rate:

60 Lm per 20kg (joint width 2cm and depth 1cm)
Spreading rate may vary according to surface conditions, preparation method, and wastage percentage.

Number of coats

U-Fix Filler has strong adhesion with concrete surfaces, for superior coverage; apply 1 coat in normal conditions.

Application Temperature:

Do not apply if the temperature is below 5°C and not more than 40°C

Tools Cleaning:

Immediate cleaning with water is necessary.

Empty Cans:

Cans should be disposed in suitable place.

Drying:

- Touch dry : 1 hour @ 25°C
- Final drying time: 24 hours @ 25°C.

Storage:

- Store in cool, dry place in a well sealed container away from moist air for 12 months.
- Keep away from heat, ignition sources and from children.

التخفيف:

لا داعي للتخفيف.

طرق التطبيق:

تطبيق يوفكس فلر باستخدام سكين المعجونة أو بالمالج

معدل الفرد :

60م طولي / لكل 20 كغ (عرض الفاصل 2سم بعمق 1سم)
إن معدل الاستهلاك للمادة قد يختلف حسب حالة السطح، طريقة الاعداد ونسبة الهدر

عدد الطبقات اللازمة لتطبيق المنتج :

إن منتج يوفكس فلر ذات التصاق جيد بالأسطح الخرسانية، وقدرة عالية على التغطية، لذلك طبقة واحدة من السيلانت كافية بالظروف الطبيعية

درجة الحرارة اللازمة لتطبيق المنتج :

لا يطبق المنتج على درجة حرارة أقل من درجة 5 مئوية او اعلى من 40 درجة مئوية.

تنظيف الأدوات :

إن من الضروري جدا تنظيف الأدوات بالماء النظيف مباشرة بعد الإستخدام

العبوات الفارغة :

يجب التخلص من العبوات الفارغة في المكان المناسب

الجفاف :

- زمن الجفاف السطحي : 1 ساعة على درجة حرارة 25 درجة مئوية
- زمن الجفاف النهائي: 24 ساعة على درجة حرارة 25 درجة مئوية

التخزين :

- تخزن عبوات محكمة الإغلاق و في مكان بارد وجاف بعيد عن الرطوبة لمدة 12 شهر.
- تخزن بمكان بعيد عن مصادر الحرارة والاحتراق وبعيدة عن متناول الاطفال

Surface Preparation:

1. Ensure that surface is thoroughly cleaned and free from grease, oil, dirt, salt and other containment.
2. Clean the surface with water & neutral detergent

Safety Precautions:

Possible Hazards: It causes irritation in case of skin contact & eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 10 minutes and seek medical advise incase it happened.

Cautions:

- Mix Container before use.
- Do not dilute.
- Do not use dirty tools.
- Keep out of the reach of children
- Do not use dirty tools.
- This can can't be used for food storage

Read the MSDS for more safety information.

تحضير السطح :

1. تأكد من أن السطح نظيف وخالي من الدهون والزيوت والأتربة والغبار والأوساخ والأملاح أو أي عوالق أخرى
2. إغسل السطح بالماء مع خلطه بنسبة قليلة من سائل تنظيف متعادل القلوية

احتياطات السلامة :

المخاطر المحتملة: يسبب تهيج في حال ملامسة للبشرة والعين. إغسل مباشرة بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل واستشر الطبيب في حال حدوث الإصابة

المحاذير :

- تحريك المادة داخل العبوة جيدا قبل الاستخدام.
- عدم التخفيف.
- لا تستخدم أدوات غير نظيفة.
- تبقى بعيداً عن استخدام الأطفال
- عدم استخدام أدوات غير نظيفة
- لا يمكن استخدامها لتخزين المواد الغذائية.

لمزيد من معلومات السلامة اقرأ نشرة السلامة للمادة

Universal Paint Technologies Co. - Jordan

11 Al Suhat St. Marka , Amman , Jordan , Tel. : +962 6 4884454 , Fax : +962 6 4884458

E-mail: info@unipaints.com